

## Литавуд Лак 7091 серия-глянцевый

<b>Описание</b>	Однокомпонентное финишное покрытие на основе акрилового связующего в системе растворителей. Отличная растекаемость в сочетании с высоким сухим остатком. Высокий уровень блеска, создает глянцевую линзу. Покрытие устойчиво к воздействию света и перепадам температуры. Хорошая адгезия к пластикам.	
<b>Типовое применение</b>	Предназначено для окрашивания в качестве финишного слоя, для изделий и конструкций из древесины, эксплуатируемых внутри помещений.	
<b>Цвета</b>	Прозрачный	
<b>Описание продукта</b>	Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %	Не менее 40
	Условная вязкость полуфабриката по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, сек	40-50
	Плотность	0,95±0,5 г/см <sup>3</sup>
	Блеск покрытия, ед.бл.	Более 90
	Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства.	
<b>Толщина одного слоя</b>	<b>Рекомендуемый диапазон толщин</b>	
	Толщина мокрой пленки	150-200 мкм
<b>Подготовка поверхности</b>	Для обеспечения надлежащей адгезии к предыдущему продукту все поверхности должны быть сухими и чистыми.	
<b>Таблица возможных методов подготовки поверхности</b>		
<b>Дерево</b>		
<b>Рекомендуется</b>	Поверхность должна быть сухо и чисто, без следов клея, пыли и прочих загрязнений. Рекомендуется наждачная бумага зернистостью 180-220.	
<b>Нанесение</b>		
<b>Методы нанесения</b>	<b>Распыление:</b>	Используйте пневматическое воздушное распыление.
	<b>Кисть:</b>	Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей. Необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия.
<b>Пропорция смешивания по массе)</b>	<b>Литавуд Лак 7091 серия-глянцевый</b>	100 грамм
	Комп. А	
<b>Растворитель</b>	Бутилацетат, ксилол, этилацетат, ацетон или их смесь.	

Данный лак рекомендуется разбавлять от 20% масс.

<b>Время индукции и жизнеспособности</b>	Жизнеспособность	Не менее 24 часа при 20±2°C
--	------------------	-----------------------------

<b>Параметры пневматического воздушного распыления</b>	Диаметр сопла (мм):	1,2-1,6
	Давление (подача материала):	2-3 бар

<b>Время высыхания</b>	<b>Температура поверхности</b>	<b>23°C</b>	<b>40°C</b>
------------------------	--------------------------------	-------------	-------------

Отлип	10 мин	5 мин
-------	--------	-------

До степени 3	1 ч	30 мин
--------------	-----	--------

Интервал перекрытия (мин)	2 ч	1 ч
---------------------------	-----	-----

Время высыхания и полимеризации определены при контролируемой температуре и относительной влажности менее 85%. Покрытие имело среднюю толщину из диапазона толщин для данного продукта.

**Отлип:** состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытие не остается отпечаток, и покрытие не является липким. Определяет возможность проведения работ с образованием пыли на смежных поверхностях и конструкциях.

**До степени 3:** минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать механическое воздействие без повреждений.

**Интервал перекрытия (мин):** минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

### Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации продукт может использоваться с различными грунтами и верхними покрытиями. Примеры совместимых покрытий приведены ниже. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь в компанию Litum.

Предыдущий слой: полиуретановое акриловое покрытие

Последующий слой: акриловое (1K), полиуретановое алкидное (2K) или полиуретановое акриловое (2K)

### Стандартная упаковка

**Объём (л и кг)**

**Литавуд Лак 7091 серия-глянцевый**  
Комп. А

19 кг

### Хранение и срок годности при 23°C

Указанные выше значения действительны для заводских покрытий.

Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

**Литавуд Лак 7091 серия-глянцевый**  
Комп. А

1 год

Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

## Классификация, охрана здоровья и безопасность

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Litum. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Litum до начала работ. Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

## Примечание

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Litum. В связи с этим Litum не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Litum сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Litum для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В данный технический паспорт могут быть внесены изменения. Проверяйте актуальность технических паспортов на сайте [www.litum.org](http://www.litum.org) в разделе «Технические документы».