

Литавуд Грунт 1390 серия-пигментированный черный

Описание	Двухкомпонентное грунтовочное покрытие на основе полиуретанового алкидного связующего в системе растворителей, наполненная пигментами и наполнителями. Цвет – черный. Высокая укрывистость, минимальная усадка.	
Типовое применение	Предназначен для грунтования изделий и конструкций из древесины под покрытия различными красками темных цветов, эксплуатируемых внутри помещений. Рекомендован для МДФ.	
Цвет	черный	
Описание продукта	Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %	Не менее 71
	Динамическая вязкость по Брукфильду при температуре (23±0,5)°C, мПа*с	1500-2500
	Плотность	1,55±0,1 г/см ³
	Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства.	
Толщина одного слоя	Рекомендуемый диапазон толщин	
	Толщина мокрой пленки	150-180 мкм
Подготовка поверхности	Для обеспечения надлежащей адгезии к предыдущему продукту все поверхности должны быть сухими и чистыми.	

Таблица возможных методов подготовки поверхности

Дерево

Рекомендуется	Поверхность должна быть сухо и чисто, без следов клея, пыли и прочих загрязнений. Рекомендуется наждачная бумага зернистостью 180-220.
----------------------	--

Нанесение

Методы нанесения	Распыление: Используйте пневматическое воздушное распыление, Airless, Airmix. Шлифование: P-240
-------------------------	--

Пропорция смешивания по массе)	Литавуд Грунт 1390 серия-пигментированный черный Комп. А	100 грамм
---------------------------------------	--	-----------

Литавуд Отвердитель 0100 серия - универсальный 20 грамм
Комп. Б

Альтернативные отвердители:
- Литавуд Отвердитель 0105 серия-эластичный

Растворитель 20 грамм

Растворитель

Бутилацетат, ксилол, этилацетат, ацетон или их смесь

Время индукции и жизнеспособности

Жизнеспособность Не менее 2 часа при 20±2°C

Параметры пневматического воздушного распыления

Диаметр сопла (мм): 1,4-2,0
Давление на сопле (минимальное): 2-3 бар

Время высыхания

Температура поверхности	23°C	40°C
-------------------------	------	------

Отлип	10 мин	5 мин
-------	--------	-------

До степени 3	30 мин	20 мин
--------------	--------	--------

Интервал перекрытия/шлифовки (мин)	90 мин	60 мин
------------------------------------	--------	--------

Время высыхания и полимеризации определены при контролируемой температуре и относительной влажности менее 85%. Покрытие имело среднюю толщину из диапазона толщин для данного продукта.

Отлип: состояние пленки, когда при небольшом нажатии пальцем на покрытие не остается отпечаток, и покрытие не является липким. Определяет возможность проведения работ с образованием пыли на смежных поверхностях и конструкциях.

До степени 3: минимальное время, по истечении которого покрытие может выдерживать механическое воздействие без повреждений.

Интервал перекрытия/шлифовки (мин): минимально рекомендованное время, по истечении которого может быть нанесен следующий слой.

Совместимость с другими покрытиями

В зависимости от условий эксплуатации продукт может использоваться с различными грунтами и верхними покрытиями. Примеры совместимых покрытий приведены ниже. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь в компанию Litum.

Предыдущий слой: полиуретановое алкидное покрытие

Последующий слой: акриловое (1K), полиуретановое алкидное (2K) или полиуретановое акриловое (2K)

Стандартная упаковка

Объём (л и кг)

**Литавуд Грунт 1390 серия-
пигментированный черный**
Комп. А

25 кг

**Литавуд Отвердитель марок от
0001 до 0200.** Комп. Б

10 л

Указанные выше значения действительны для заводских покрытий.

Хранение и срок годности при 23°C

Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

**Литавуд Грунт 1390 серия-
пигментированный черный**
Комп. А

1 год

**Литавуд Отвердитель марок
от 0001 до 0200.** Комп. Б

1 год

Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

Классификация, охрана здоровья и безопасность

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Litum. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Litum до начала работ. Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

Примечание

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Litum. В связи с этим Litum не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Litum сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Litum для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В данный технический паспорт могут быть внесены изменения. Проверьте актуальность технических паспортов на сайте www.litum.org в разделе «Технические документы».