

## Литавуд Изолятор 4210 серия-прозрачный

<b>Описание</b>	Двухкомпонентное грунтовочное/изолирующее покрытие на основе полиуретанового алкидного связующего в системе растворителей, наполненного функциональными наполнителями. Предназначено для изолирования и заполнения пор деревянной подложки. Повышает эластичность, прочность изделий из МДФ. Высокое содержание смолы.	
<b>Типовое применение</b>	Предназначен для грунтования/изолирование изделий и конструкций из древесины под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами, эксплуатируемых внутри помещений.	
<b>Цвета</b>	Прозрачный	
<b>Описание продукта</b>	Массовая доля нелетучих веществ полуфабриката, %	Не менее 65
	Условная вязкость полуфабриката по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, сек	35-45
	Плотность	1,3±0,1 г/см <sup>3</sup>
	Указанная информация действительна для продуктов фабричного производства.	
<b>Толщина одного слоя</b>	<b>Рекомендуемый диапазон толщин</b>	
	Толщина мокрой пленки	125-150 мкм
<b>Подготовка поверхности</b>	Для обеспечения надлежащей адгезии к предыдущему продукту все поверхности должны быть сухими и чистыми.	

### Таблица возможных методов подготовки поверхности

#### Дерево

<b>Рекомендуется</b>	Поверхность должна быть сухо и чисто, без следов клея, пыли и прочих загрязнений. Рекомендуется наждачная бумага зернистостью 180-220.
----------------------	--

#### Нанесение

##### Методы нанесения

**Распыление:**

Используйте пневматическое воздушное распыление.

**Шлифование:**

P 240

##### Пропорция смешивания по массе)

**Литавуд Изолятор 4210 серия-прозрачный**  
Комп. А

100 грамм

**Литавуд Отвердитель 0100 серия-универсальный**

40-50 грамм



## Стандартная упаковка

Объём (л и кг)

**Литавуд Изолятор 4210 серия-  
прозрачный**  
Комп. А

20 кг

**Литавуд Отвердитель марок  
от 0001 до 0200.**  
Комп. Б

10 л

Указанные выше значения действительны для заводских покрытий.

## Хранение и срок годности при 23°C

Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

**Литавуд Изолятор 4210 серия-  
прозрачный**  
Комп. А

1 год

**Литавуд Отвердитель марок  
от 0001 до 0200.** Комп. Б

1 год

Указанный выше срок является минимальным временем хранения, по истечении которого продукт подлежит проверке.

## Классификация, охрана здоровья и безопасность

Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией Litum. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение ответственному представителю Litum до начала работ. Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу немедленно промыть чистящим средством, мылом и водой. Глаза промыть водой и немедленно вызвать врача.

## Изменение цвета

Цвет грунтовочных/изолирующих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. Обратитесь в местный офис Litum для получения дополнительной информации.

## Примечание

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Litum. В связи с этим Litum не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Litum сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Litum для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В данный технический паспорт могут быть внесены изменения. Проверяйте актуальность технических паспортов на сайте [www.litum.org](http://www.litum.org) в разделе «Технические документы».